

## BINDFLEX PLUS Adesivo cementizio extra flessibile per interni ed esterni

CONFORME ALLA NORMA EUROPEA  
C2TE-S1

**MAGIX**  
malte 

### IMPIEGO

**BINDFLEX PLUS** è un adesivo cementizio ad alte prestazioni per l'incollaggio in interni ed esterni di qualsiasi tipo di rivestimento (bicottura, monocottura, gres porcellanato, cotto, klinker, materiali lapidei, ecc...) su qualsiasi tipo di supporto (soffitto, pavimento, parete). Per applicazioni particolari consultare il nostro ufficio tecnico.

### FORNITURA

- Sacchi da kg 25 su pallets.

### CONSERVAZIONE

Il materiale, se conservato su pallets in locali asciutti, conserva le proprie caratteristiche per circa 12 mesi dalla data di produzione.

### QUALITÀ

**BINDFLEX PLUS** è sottoposto ad un continuo e accurato controllo, presso i nostri laboratori, secondo le più recenti direttive e procedure descritte dalla norma europea **EN 12004**. Le materie prime impiegate sono rigorosamente e costantemente controllate per assicurarne un elevato standard qualitativo.

### AVVERTENZE

- L'adesivo va miscelata con sola acqua, senza l'aggiunta di altri prodotti estranei.
- La temperatura di impiego deve essere compresa tra i +5°C e i +35°C.
- Il prodotto non va applicato su supporti gelati o disgregati.
- Proteggere l'adesivo nelle prime 24 ore dalla rapida essiccazione se in presenza di temperature elevate o forte ventilazione.
- Rispettare la quantità d'acqua consigliata onde evitare forti riduzioni delle resistenze meccaniche.
- Bagnare con acqua fredda al fine di ridurre la temperatura sia i supporti che i rivestimenti con elevata temperatura per esposizione diretta ai raggi solari.
- Non indicato per l'incollaggio su murature umide o a base gesso.
- Utilizzare esclusivamente piastrelle prive di polvere o altri tipi di agenti inquinanti.
- Non applicare in condizioni sfavorevoli come sole battente, forte ventilazione, temperature elevate onde comprometterne il tempo aperto.



### COMPOSIZIONE

**BINDFLEX PLUS** è una malta secca composta da cemento Portland, inerti calcarei ed additivi specifici che ne migliorano le caratteristiche di lavorabilità e prestazionali.

### PREPARAZIONE DEL FONDO

Il supporto deve risultare privo di polvere e sporco, efflorescenze saline, esente da oli, grassi, cere disarmanti o altri tipi di imbrattamenti che potrebbero comprometterne l'adesione del prodotto. Le superfici polverose, ammalorate, soggette a sgretolamento e/o con proprietà meccaniche scadenti devono essere precedentemente trattate con consolidanti di superficie.

### APPLICAZIONE

**BINDFLEX PLUS** è lavorato a mano aggiungendo ad ogni sacco circa 7,5 litri di acqua pulita mescolando a mano o con agitatore meccanico, lasciato a riposo per 5 minuti, e rimescolato sino al raggiungimento della consistenza desiderata per non oltre 2 minuti. **BINDFLEX PLUS** viene applicato sia sul retro delle piastrelle che sul supporto applicandole tramite leggeri movimenti, effettuando piccole pressioni e battendole in vari punti, in modo tale che l'intera superficie della piastrella sia a pieno contatto con l'adesivo. Le piastrelle possono essere registrate entro e non oltre 30 minuti. Nel caso di filmazione dell'adesivo procedere ripassandolo con la spatola dentata.

### SCHEDE TECNICHE

Granulometria	< 0,5 mm
Acqua d'impasto	26-28%
Massa volumica apparente	1200 ± 50 Kg/m <sup>3</sup>
Densità malta fresca	1400 ± 50 Kg/m <sup>3</sup>
Densità malta indurita	1280 Kg/m <sup>3</sup>
Resa teorica con spatola 5-6 mm	2 – 5 Kg/m <sup>2</sup> ± 5 %
Tempo di maturazione	5 minuti
Tempo di lavorazione a 20 ° C	> 3-4 ore
Deformabilità	> 2,5 mm
Tempo aperto (EN 12004/1346)	> 30 minuti
Tempo di registrazione	± 30 minuti
Scivolamento verticale (EN 1308)	± 0,050 mm
Tempo di pedonabilità	dopo 24 ore
Indurimento finale	dopo 14 gg
Spessore massimo eseguibile	5 mm
Resistenza a flessione	5 N/mm <sup>2</sup>
Resistenza a compressione	17,5 N/mm <sup>2</sup>
pH	13

ADESIONE EN 12004/1348	Valori misurati	Requisiti Norma
Adesione a trazione iniziale	2,5	≥ 1
Adesione a trazione dopo immersione in acqua	1,4	≥ 1
Adesione a trazione dopo azione del calore	1,5	≥ 1
Adesione a trazione dopo cicli di gelo disgelo	1,8	≥ 1

I valori si riferiscono a prove effettuate in laboratorio in ambiente controllato e possono variare secondo le condizioni di messa in opera. L'applicatore deve valutare la piena idoneità del materiale all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso. La MAGIX s.r.l si riserva di effettuare modifiche di ogni tipo senza alcun preavviso.